



Ihr Nachricht von
09-02-2017

Ihr Zeichen
170207-471

Datum
15-02-2017

Analysebericht 17.00826.02

Geforderte Prüfungen :
DIN 4102-1B2 (1998)

Brandverhalten - B2

Identifikation Nummer	Weitere Auskünfte erteilt durch den Kunden	Empfangsdatum
T1703076	PVC PLANE [REDACTED] ** 280 Gr/m2 Für Lüftungskanäle ducts DIN B2 FR behandelt mit Gerphos halogenfreien Flammschutzmitteln	09-02-2017

Gina Créelle

Auftragsverantwortlicher

Dieser Bericht darf ohne schriftliche Genehmigung von Centexbel vervielfältigt werden, so lange er in seiner Ganzheitlichkeit präsentiert wird.

Die Analyse-Ergebnisse beziehen sich auf die empfangenen Muster. Centexbel ist nicht verantwortlich für die Repräsentativität der Muster.

Bei der Beurteilung der Übereinstimmung mit der Spezifikation wird die Unsicherheit des Prüfergebnisses nicht berücksichtigt.

CENTEXBEL • textile competence centre • www.centexbel.be • www.vkc.be

Inrichting erkend bij toepassing van de besluitwet van 30-01-1947 • Établissement reconnu par application de l'arrêté-loi du 30-01-1947
GENT • Technologiepark 7 • BE-9052 Zwijnaarde, Belgium • phone +32 9 220 41 51 • fax +32 9 220 49 55 • gent@centexbel.be
GRÂCE-HOLLOGNE • Rue du Travail 5 • BE-4460 Grâce-Hollogne, Belgium • phone +32 4 296 82 00 • g-h@centexbel.be
KORTRIJK • Etienne Sabbelaan 49 • BE-8500 Kortrijk, Belgium • phone +32 56 281828 • fax +32 56 281830 • info@vkc.be
MwSt BE 0459.218.289 • IBAN BE44 2100 4729 6545 • BIC GEBABEBB

Referenz: T1703076 - PVC PLANE [REDACTED] ** 280 Gr/m2 Für Lüftungskanäle ducts DIN B2 FR behandelt mit Gerphos halogenfreien Flammschutzmitteln

Brandverhalten - B2

Datum am Ende des Testes 15-02-2017
 Angewandte Norm DIN 4102-1B2 (1998)
 Abweichung von der Norm -
 Konditionierung 23°C, relative Feuchtigkeit 50%
 Beflammung An der Oberfläche - Glanzseite

Längs

	1	2	3	4	5
Erreichen Meßmarke (s) °	*	*	*	*	*
Entzündung Filterpapier innerhalb 20 s	nein	nein	nein	nein	nein

° Flammenspitze

* = Zeit zum Erreichen von Meßmarke > 20 s oder Meßmarke nicht erreicht

Quer

	1	2	3	4	5
Erreichen Meßmarke (s) °	*	*	*	*	*
Entzündung Filterpapier innerhalb 20 s	nein	nein	nein	nein	nein

° Flammenspitze

* = Zeit zum Erreichen von Meßmarke > 20 s oder Meßmarke nicht erreicht

Beurteilung

Die Prüfung gilt als bestanden, wenn bei keiner von je 10 Proben die Flammenspitze die Meßmarke vor Ende der 20. Sekunde erreicht.

Konklusion B2